

Colorex



Älva

Premium klases ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem ar augstu nodilumizturību

Älva ir uz ūdens bāzes, akrila krāsa - dažādu virsmu pārklāšanai, sausām virsmām iekšdarbos. Krāsa nodrošina augstu nodilumizturību un lielisku segtspēju. Krāsa satur mikroskopiskas keramikas lodītes, kas sniedz īpašu aizsardzību pret skrāpējumiem, nodrošinot zīdaini matētu virsmu. Paredzēta sienu un griestu virsmām, piemēram, mūra, ģipškartona, skaidu, u.c. Var izmantot arī kā gruntskrāsu.

- Krāsa ir ātri žūstoša, viegli uzklājama, krāsojot nešlakstās
- Tai piemīt laba adhēzija
- Augsta nodilumizturība pret skrāpējumiem

Virsmas sagatavošana

- No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu, krīta vai kaļķa krāsu. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi. Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai un sausai.
- Porains apmetuma un betona virsmas ieteicams gruntēt ar dziļumgrunti Micro vai Projekt Primer.

Uzklāšana

- Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt
- Nepieciešamības gadījumā krāsu atšķaidīt ar ūdeni līdz 10%
- Krāsot ar otu, rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni.
- Atkārtoti krāsot pēc 1-2 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt.
- Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%
- No darbarīkiem izstrādāt atlikušo krāsu un mazgāt ar ūdeni pirms krāsa nožuvusi.

Veselības un vides aizsardzība. Älva nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija			
Lietošana	Iekšdarbos	Patēriņš	8 m ² /l atkarībā no virsmas
Saistviela	Stirolakrils/keramikas lodītes	Noturība pret mitru berzi	1.klase, SFS-EN 13300, (ISO 11998)
Spīdums	3-4% matēta	Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai pulverizators
Blīvums	1,4kg/l	Sausais atlikums	41% no tilpuma
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens	Bāzes krāsa	A/C bāze, tonējama
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	0,9L, 2,7L, 9L
Žūšanas laiks	1-3h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

