



Betopaint

Fasādes krāsa minerālām virsmām

Betopaint ir fasādes krāsa minerālām virsmām. Tai ir matēts klājums, tā ir elpojoša uz ūdens bāzes, kas paredzēta minerālām virsmām ārdarbos. Piemērots apmetuma, betona, cementa plākšņu, ķieģeļa fasāžu, kā arī dažādu citu minerālu virsmu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos.

- Krāsai ir ļoti laba virsmas segtspēja, kas ļauj to uzklāt plānā kārtā, nodrošinot virsmai labu ūdens tvaika caurlaidību
- Betopaint krāsa ļauj minerālā virsmā esošajiem sāļiem izkļūt no virsmas caur krāsas plēvi.
- Krāsa satur biocīdu, kas aiztur aļģu un sūnu veidošanos uz virsmas.
- Tāpēc tā lietojama arī dažādu problemātisku virsmu gadījumā, piemēram, vecu māju pagrabstāvu iekšsienām, veciem, bieziem mūriem, eku pamatiem un citur.

Virsmas sagatavošana

- Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecās krāsas, ja nepieciešams, nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli.
- Ja virsma krāsota ar blīvu alkīda vai lateksa krāsu, veco krāsu noņemt pilnībā. Blīvas alkīda vai lateksa krāsas neļauj ūdens tvaikiem izgarot no virsmas un var izraisīt virsmas un konstrukcijas bojāšanos.
- Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai. Nestrādāt, ja gaisa temperatūra ir zem +5°C vai pie mitruma virs 80%. Pirms BETOPAINT uzklāšanas, virsmu vienmēr gruntēt ar BETOPRIME.

Uzklāšana

- Betopaint krāsot ar rullīti, otu vai pulverizatoru divas reizes. Censties krāsu neuzklāt pārāk biežā kārtā, pārāk bieža krāsas kārtā samazina virsmas "elpošanu".

Veselības un vides aizsardzība. Betopaint nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) un 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija

Lietošana	Iekšdarbos/ārdarbos	Patēriņš	4-6 m ² /l atkarībā no virsmas
Saistviela	Stirolakrils	Viskozitāte	150 cP, viegli želejveida
Spīdums	3% pilnīgi matēta	Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai pulverizators
Blīvums	1,4kg/l	Sausais atlikums	40% no tilpuma
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens	Bāzes krāsa	A/C bāze
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	0,9L, 2,7L, 9L
Žūšanas laiks	2-4h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

