



## Betoprime

### Dziļumgrunts minerālām virsmām

Betoprime ir speciāls gruntējums, kas paredzēts dažādu minerālu virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas.

Betoprime piemērots kā pamata gruntējums pirms struktūrkrāsas uzklāšanas. Lietojams apmetuma, betona, cementa plākšņu, ķieģeļu un citu līdzīgu virsmu minerālu virsmu gruntēšanai iekšdarbos un ārdarbos.

- Tas dziļi iesūcas virsmā
- Stiprina PH līmeni un uzlabo fasādes krāsas adhēziju
- Ķīmiski reaģējot ar virsmā esošajiem sārmjiem, Betoprime uzlabo virsmas "elpošanu" un padara virsmu cietāku

#### Virsmas sagatavošana

- Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecās krāsas, ja nepieciešams, nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli
- Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai

#### Gruntēšana

Betoprime ir ļoti zema viskozitāte, tāpēc to ieteicams uzklāt ar pulverizatoru. Rūpīgi piesūcināt virsmas stūrus un arī neredzamās vietas. **UZMANĪBU!** Betoprime kodina stiklu. Rūpīgi aizsargāt virsmas, kas nav paredzētas krāsot! Nestrādāt, ja gaisa temperatūra ir zem +5°C vai pie mitruma līmenis virs 80%.

**Uzmanību!** Uzliesmojošs. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kairina ādu. Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus. Saskarē ar acīm: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija			
<b>Lietošana</b>	Iekšdarbiem / Ārdarbiem	<b>Patēriņš</b>	10-12 m <sup>2</sup> /l atkarībā no virsmas
<b>Saistviela</b>	Silīcija dioksīds, stiroakrils	<b>Viskozitāte</b>	15sek. (SS - 184116,4mm)
<b>Spīdums</b>	-	<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota vai pulverizators
<b>Bļīvums</b>	1,1kg/l	<b>Ugunsdrošība</b>	Nav ugunsnedroša
<b>Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs</b>	Ūdens	<b>Krāsa</b>	Bezkrāsains
<b>Uzklāšanas t<sup>o</sup></b>	Min +5°C	<b>Iepakojums</b>	1L, 5L, 20L
<b>Žūšanas laiks</b>	1-4h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

