



## Orient

Tunga koka eļļa kokam ārdarbos

Tunga koka eļļa ir caurspīdīga, bezkrāsaina eļļa uz šķīdinātāja bāzes, kas piemērota koka virsmu piesūcināšanai iekšdarbos un ārdarbos.

- Pielietojama zem spiediena piesūcinātai un termo apstrādātai, agrāk eļļotai, kā arī neapstrādātai koksnei
- Orient piemīt izcila iesūkšanās spējas un mitrumizturība
- Aizsargā koku no mitruma, netīrumiem, pūšanas un pelēšanas, kā arī samazina koka virsmas plaisāšanu.
- Pateicoties šīm unikālajām īpašībām, lietojama visām koka šķirnēm, arī tādām grūti apstrādājamām, kā sarkankoks, tīkkoks un ozols.
- Piemērota dārza mēbeļu, terašu, balkonu, margu, trepju, nožogojumu, laivu un laivu piestātņu, durvju, guļbūvju un tml. koka izstrādājumu apdarei. Lietojama arī akmens un ķieģeļu virsmu piesūcināšanai.

### Virsmas sagatavošana

- Virsmai jābūt tīrai un sausai (koksnes mitrums zem 14%).
- Pelējuma vietas nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli.

### Eļļošana

- Uzklāt ar otu vai švammi
- Eļļai ir jāiesūcas virsmā neveidojot plēvi. Vietas, kur eļļa nav iesūkusies, jānoņir ar lupatiņu, kas samērcēta lakbenzīnā. Sezonas laikā eļļošanu atkārtot vairākas reizes. Īpaši rūpīgi apstrādāt dēļu galus un savienojumu vietas. Nav ieteicams lietot eļļu koksnes piesūcināšanai pirms krāsošanas.
- Akmens vai ķieģeļu virsmu apstrādei, eļļu atšķaidīt 1: 4 ar lakbenzīnu.

### Eļļošanas nosacījumi

- Ņemot vērā eļļas bīstamību uz pašaizdegšanos, ar eļļu samitrinātu lupatu līdz iznīcināšanai uzglabāt ūdenī vai izžāvēt to atklātā gaisā, vai nekavējoties sadedzināt!

**Brīdinājums!** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet medicīnu palīdzību. Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Satur 4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons.

#### Tehniskā informācija

<b>Lietošana</b>	Ārdabos	<b>Patēriņš</b>	4-6 m <sup>2</sup> /l zāgēts koks, 6-10 m <sup>2</sup> /l ēvelēts koks
<b>Saistviela</b>	Tunga koka eļļa	<b>Viskozitāte</b>	37sek. SS-184115, 3 mm
<b>Spīdums</b>	Atkarīgs no virsmas	<b>Uzklāšanas metone</b>	Ota, sūklis vai lupatiņa
<b>Blīvums</b>	0,87/l	<b>Sausais atlikums</b>	45% no tilpuma
<b>Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs</b>	Lakbezīns	<b>Bāzes krāsa</b>	Bezkrāsains
<b>Uzklāšanas t<sup>o</sup></b>	Min +5°C	<b>Iepakojums</b>	1L, 3L, 10L
<b>Žūšanas laiks</b>	24-48h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

