



PROFI 7

Matēta krāsa iekšdarbos uz ūdens bāzes

Augstas kvalitātes akrila – lateksa krāsa, paredzēta sienu un griestu krāsošanai sausās dzīvojamās, biroju, sabiedriskās u.c. telpās lzmantojama apmetuma, betona, ķieģeļu, ģipškartona un reljefo akrila, vinila un stikla auduma tapešu, kā arī kokšķiedru un kokskaidu plašu krāsošanai.

- Krāsa ir ātri žūstoša, viegli uzklājama, nešļakstās krāsojot, ļauj ātri krāsot lielus laukumus
- Tai piemīt laba adhēzija

Virsmas sagatavošana

- No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu, krīta vai kaļķa krāsu. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi. Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai un sausai.
- Porains apmetuma un betona virsmas ieteicams gruntēt ar dziļumgrunti Micro.

Uzklāšana

- Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt
- Pirmās kārtas uzklāšanai krāsu ieteicams atšķaidīt ar ūdeni līdz 10%
- Krāsot ar otu, rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 1-2 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt.
- Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%
- No darbarīkiem izstrādāt atlikušo krāsu un mazgāt ar ūdeni pirms krāsa nožuvusi.

Veselības un vides aizsardzība. PROFI 7 nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija			
Lietošana	Iekšdarbos	Patēriņš	6-8 m ² /l atkarībā no virsmas
Saistviela	Vinil-acetāta kopolimērs	Noturība pret mitru berzi	3.klase, SFS-EN 13300, (ISO 11998)
Spīdums	7% matēta	Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai pulverizators
Blīvums	1,4kg/l	Sausais atlikums	40% no tilpuma
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens	Bāzes krāsa	Balta, A bāze
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	9L
Žūšanas laiks	1-3h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

