

# Colorex



## PROJEKT 2

Pilnīgi matēta krāsa griestiem iekšdarbos uz ūdens bāzes

Augstas kvalitātes akrila – lateksa krāsa griestu krāsošanai dzīvojamās, biroju un ražošanas telpās

- Krāsa ir ātri žūstoša, viegli uzklājama, nešļakstās krāsojot, ļauj ātri krāsot lielus laukumus
- Tai piemīt laba adhēzija
- Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmetuma, ģipškartona, kokšķiedras plākšņu, stiklašķiedras un citu krāsojamo tapešu krāsošanai iekšdarbos
- Krāsu var tonēt pasteļkrāsu gammā
- Projekt 2 piešķirts Ziemeļvalstu ekomarķējums un EU Ecolabel

### Virsmas sagatavošana

- No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu, krīta vai kaļķa krāsu. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteļtepi. Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai un sausai

### Uzklāšana

- Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt
- Krāsot ar otu, rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni.
- Atkārtoti krāsot pēc 1-2 stundām. Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.
- No darbarīkiem izstrādāt atlikušo krāsu un mazgāt ar ūdeni pirms krāsa nožuvusi.

**Veselības un vides aizsardzība.** PROJEKT 2 nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

**Uzmanību!** Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

#### Tehniskā informācija

<b>Lietošana</b>	iekšdarbos	<b>Patēriņš</b>	8 m <sup>2</sup> /l atkarībā no virsmas
<b>Saistviela</b>	Stirolakrils	<b>Noturība pret mitru berzi</b>	3.klase, SFS-EN 13300, (ISO 11998)
<b>Spīdums</b>	2-3%, pilnīgi matēta	<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota, rullis vai pulverizators
<b>Blīvums</b>	1,5kg/l	<b>Sausais atlikums</b>	43% no tilpuma
<b>Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs</b>	Ūdens	<b>Bāzes krāsa</b>	A bāze
<b>Uzklāšanas t<sup>o</sup></b>	Min +5°C	<b>Iepakojums</b>	2,7L, 9L
<b>Žūšanas laiks</b>	1-3h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

