



Proper

Lazūra koka virsmām ārdarbos

Proper ir uz silikona-alkīda sveķiem balstīta, šķīdinātāja bāzes koka lazūra, kas paredzēta koka virsmu apstrādei ārdarbos. Tā galvenokārt ir ieteicama piesūcinātām koka virsmām, bet var izmantot arī nepiesūcinātām koka virsmām, piemēram, āra terasēm, dārza konstrukcijām, dārza mēbelēm vai citām virsmām, kur nepieciešama caurspīdīga koka virsmas aizsardzība bez redzama krāsas slāņa.

Speciālās īpašības

- Proper ražošanā ir izmantotas visjaunākās ķīmijas tehnoloģijas. Silikona-alkīds, kam no visiem zināmajiem alkīdiem ir visaugstākā iespējamā aizsardzība pret UV staru iedarbību. Ķīnas tunga koka eļļa, kam no visām biežāk lietotajām eļļām ir vislabākā iesūkšanās spēja un visaugstākā ūdens aizsardzības spēja. Lai uz virsmas neveidotos aļģes un pelējums, sastāvā ir liels daudzums fungicīdu. Tas viss ir apvienots ar jaunākajām nanotehnoloģijām, tādējādi samazinot līdz minimumam iespējamās toņa izmaiņas.
- Aizkavē koka virsmas plaisāšanu, zilēšanu un pelēšanu.
- Proper ļoti dziļi iesūcas koksnē, tādēļ to var izmantot, piemēram, tīkkoka un citām cietkoksnes vai eksotisko koku sugām. Tā ir arī vislabākā alternatīva guļbūvju apstrādei, kur nepieciešams izvairīties no krāsotās virsmas plaisāšanas.

Krāsošana

- No vecām virsmām ar tērauda birsti jānoņem atļūpusī krāsa. Virsma jānomazgā ar piemērotu mazgāšanas līdzekli.
- Ja uz virsmas ir pelējuma sēnīšu iedarbībā nomelnējušas vietas vai aļģes, tās jānomazgā ar šim nolūkam piemērotu mazgāšanas līdzekli. Atvērtas savienojumu vietas un neapstrādāta koksne, kā arī izstrādājuma gali jāapstrādā īpaši rūpīgi, lai novērstu turpmāku ūdens iesūkšanos.
- Ar otu uzklāj plānas kārtas un rūpīgi iestrādā koksnē, lai uz virsmas neveidotos krāsas plēve. Vēlams uzklāt vairākas plānas kārtas pēc dažu dienu žūšanas, nekā nedaudzas biezas kārtas.
- Nekad nekrāsojiet siltu koka virsmu vai tiešos saules staros. Karstumā šķīdinātāji izgaro daudz ātrāk, tādēļ samazinās produkta iesūkšanās dziļums koka virsmā un var būt slikta adhēzija.
- Proper produkta saturošas lupatas var pašaiizdegties un tās ir jāiznīcina.

Tehniskā informācija

Lietošana	Ārdarbos	Patēriņš	5-8 m ² /l zāgēts koks, 7-12 m ² /l ēvelēts koks
Saistviela	Silikona alkīds un Tungas koka eļļa	Viskozitāte	30-40 sek. 3mm cup
Spīdums	Atkarīgs no virsmas	Uzklāšanas metone	Ota vai lupata
Blīvums	0,3kg/l	Sausais atlikums	31% no tilpuma
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Lakbenzīns	Bāzes krāsa	Caurspīdīga, tonējama
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	9L
Žūšanas laiks	16-24h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

