



RödFärg Røde Orm

Zviedru tradicionālā sarkanā krāsa

Ar šo krāsu ir apstrādājamas virsmas, kas iepriekš bijušas krāsotas ar tāda paša tipa krāsu vai neapstrādātus zāģmateriālus un neēvelētu koku.

Sevišķas īpašības

- Tradicionālā Zviedru sarkanā krāsa tiek vārīta no ūdens, rudzu miltiem, linsēklu eļļas un pievienojot sarkanā dzelzs oksīda pigmentus.

Uzklāšana

- Krāsojamajai virsmai ir jābūt tīrai un sausai, attīrītai no atlobījušās krāsas.
- Vecā sarkanā krāsa ir rūpīgi jānotīra ar drāšu birsti vai jānomazgā ar augsta spiediena ūdens strūklu.
- Pirms krāsošanas ļaujiet kokam kārtīgi nožūt.
- Krāsa jāuzklāj ar piemērotu otu un rūpīgi jāiestrādā virsmā. Šo krāsu drīkst uzklāt arī ar augstspiediena izsmidzinātāju.

Rekomendējam pirms pirmās krāsas kārtas krāsošanas uz neapstrādāta koka, krāsu atšķaidīt ar 10% ūdens. Otrā krāsas kārtu uzklājiet neatšķaidītu.

! Krāsa domāta neapstrādātam kokam, nekad neizmantojiet Røde Orm ēvelētiem dēļiem.

Tehniskā informācija

Lietošana	Ārdabos	Patēriņš	2-4 m ² /l
Saistviela	Linsēklu eļļa, rudzu milti	Viskozitāte	40 cP, viegli želejveida
Spīdums	Matēts	Uzklāšanas metone	Ota
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens	Bāzes krāsa	Sarkana
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	10L
Žūšanas laiks	2-6h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

