



## Scalamatt

Matēta ūdens bāzes akrila krāsa sienām un griestiem

Scalamatt ir gruntējuma un apdares krāsa uz ūdens bāzes ar izteiktu segtspēju un aizpildīšanas īpašībām. Lietojama sienu un griestu gruntēšanai un krāsošanai iekštelpās. Izmantojot šo krāsu, iegūst matētu virsmu ar nelielu struktūru un zemu atstarošanas efektu. Krāsas plēvei piemīt laba ūdens tvaika caurlaidība.

### Virsmas sagatavošana

- No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu, krīta vai kaļķa krāsu. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi. Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai un sausai.
- Porainas apmetuma un betona virsmas ieteicams gruntēt ar Micro.
- Gludas un spīdīgas virsmas nav ieteicams krāsot ar Scalammatt.

### Uzklāšana

- Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt
- Krāsot ar otu, rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 1-2 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt.
- Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%
- No darbarīkiem izstrādāt atlikušo krāsu un mazgāt ar ūdeni pirms krāsa nožuvusi.

**Veselības un vides aizsardzība.** Scalammatt nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

**Uzmanību!** Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija			
<b>Lietošana</b>	iekšdarbos	<b>Patēriņš</b>	4-8 m <sup>2</sup> /l atkarībā no virsmas
<b>Saistviela</b>	Stirolakrils	<b>Noturība pret mitru berzi</b>	1000 cikli, SFS-EN 13300, (ISO 11998)
<b>Spīdums</b>	1-2% pilnīgi matēta	<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota, rullis vai pulverizators
<b>Blīvums</b>	1,59kg/l	<b>Sausais atlikums</b>	40% no tilpuma
<b>Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs</b>	Ūdens	<b>Bāzes krāsa</b>	A bāze, tonējama
<b>Uzklāšanas t<sup>o</sup></b>	Min +5°C	<b>Iepakojums</b>	10L
<b>Žūšanas laiks</b>	1-3h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

