



SCALAPLAST 7

Matēta ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem iekšdarbos

Scalaplast 7 ir augstas kvalitātes, mazgājama akrila - lateksa krāsa griestu un sienu krāsošanai dzīvojamās, biroju un ražošanas telpās. Krāsa speciāli radīta profesionāļiem, viegli uzklājama, nešļakstās krāsojot, ļauj ātri krāsot lielus laukumus. Pielietojama betona, apmetuma, ģipškartona, kokšķiedras plākšņu, stikla šķiedras un citu krāsojamo tapešu krāsošanai iekšdarbos.

Virsmas sagatavošana

- No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu, krīta vai kaļķa krāsu. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteļtepi. Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai un sausai.
- Porainas apmetuma un betona virsmas ieteicams gruntēt ar dziļumgrunti Micro.

Uzklāšana

- Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt
- Krāsot ar otu, rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 1-2 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt.
- Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%
- No darbarīkiem izstrādāt atlikušo krāsu un mazgāt ar ūdeni pirms krāsa nožuvusi.

Veselības un vides aizsardzība. Scalaplast 7 nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija			
Lietošana	Iekšdarbos	Patēriņš	8 m ² /l atkarībā no virsmas
Saistviela	Stirolakrils	Noturība pret mitru berzi	2.klase, SFS-EN 13300, (ISO 11998)
Spīdums	7% matēta	Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai pulverizators
Blīvums	1,5kg/l	Sausais atlikums	38% no tilpuma
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens	Bāzes krāsa	A bāze, tonējama
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	9L, 2,7L
Žūšanas laiks	1-2h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

