



Solid

Universāla krāsa kokam ārdarbos

Solid ir pusmatēta krāsa uz ūdens bāzes, kas piemērota koka virsmu krāsošanai ārdarbos. Piemērota fasāžu, koka apdares paneļu, dārza mēbeļu, nožogojumu, durvju un logu rāmju un tml. Galdniecības izstrādājumu krāsošanai ārdarbos.

Virsmas sagatavošana

- Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecās krāsas. Virsmu nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli.
- Pelējuma vietas nomazgāt ar šim nolūkam paredzētu mazgāšanas līdzekli.
- Atvērtas šuves vai dēļu galus piesūcināt ar Grundolja Classic vai Grundolja Aqua
- Nekrāsotu virsmu ieteicams nogruntēt ar Utegrund Classic vai Utegrund Aqua
- Ļoti sveķainas vai cietas koksnes gadījumā, gruntskrāsu atšķaidīt 10-15%.

Krāsošana

- Solid lietot neatšķaidītu! Krāsu ar speciālu otu uz sagatavotās virsmas noklāt vairākās plānās kārtās, katrai kārtai ļaujot dienu nožūt.
- Nav ieteicams virsmu pārklāt biežā kārtā. Nekrāsot uz saulē uzkaršu virsmas – krāsa izžūs pārāk ātri un nespēs iesūkties virsmā. Darbarīkus jātīra tūlīt pēc lietošanas, pirms krāsa ir paspējusi nožūt.

Krāsošanas nosacījumi

- Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai.
- Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.
- Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Uzmanību!

Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1) un 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija			
Lietošana	Ārdabos	Patēriņš	5-8 m ² /l zāgēts koks, 7-12 m ² /l ēvelēts koks
Saistviela	Alkīds/akrils	Viskozitāte	180 cP
Spidums	25-30%, pusmatēta	Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai pulverizators
Bļivums	1,48kg/l	Sausais atlikums	55% no tilpuma
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens	Bāzes krāsa	A/C bāze, tonejama
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	0,9L, 2,7L, 9L
Žūšanas laiks	24h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

