



## Storm

Akrila krāsa kokam ārdarbos

Storm ir pusmatēta, viegli želejveidīga krāsa uz ūdens bāzes, kas paredzēta koka virsmu krāsošanai. Krāsa, galvenokārt, paredzēta ar alkīda gruntskrāsu Grund II Klassisk gruntētu vai agrāk krāsotu koka virsmu krāsošanai. Lietojama arī cementa plākšņu, betona, apmetuma un gruntēta metāla virsmu krāsošanai. Storm ir viegli uzklāt uz virsmas. Krāsai piemīt laba virsmas segt un aizpildīšanas spēja. Krāsa veido ūdensizturīgu, elastīgu un viegli kopjamu virsmu.

Piemērota fasāžu, koka apdares paneļu, dārza mēbeļu, nožogojumu, durvju un logu rāmju un tml. galdniecības izstrādājumu krāsošanai ārdarbos.

### Virsmas sagatavošana

- Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecās krāsas.
- Virsmu nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli. Pelējuma vietas nomazgāt ar šim nolūkam paredzēt mazgāšanas līdzekli. Atvērtas šuves vai dēļu galus piesūcināt ar Grund I Klassisk.
- Visu virsmu nogruntēt ar Grund I Klassisk.
- Ļoti sveķainas vai cietas koksnes gadījumā, atšķaidīt Grund II Klassisk ar 10-15% lakbenzīnu.
- Īpaši uzsūcošas zāģētas koksnes gadījumā, virsmu ar Grund II Klassisk gruntēt 2 reizes.

### Krāsošana

- Storm ar speciālu otu uz sagatavotās virsmas noklāt vairākās plānās kārtās, katrai kārtai ļaujot dienu nožūt.
- Nav ieteicams virsmu pārklāt biežā kārtā.
- Nekrāsot uz saulē uzkaršu virsmas.
- Lai lietotu pulverizatoru, Storm atšķaidīt ar ūdeni.

**Uzmanību!** Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Ja viela nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu ūdens daudzumu un meklēt medicīnu palīdzību. Ja viela nokļuvusi mutē vai norīta, nekavējoties meklēt medicīnu palīdzību un uzrādīt izstrādājuma iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1) un 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Var izraisīt alerģisku reakciju.

#### Tehniskā informācija

<b>Lietošana</b>	Ārdarbos	<b>Patēriņš</b>	4-8 m <sup>2</sup> /l
<b>Saistviela</b>	Akrils	<b>Mazgāšanas noturība</b>	> 10 000 cikli
<b>Spidums</b>	20% matets	<b>Uzklāšanas metone</b>	Ota, sūklis vai lupatiņa
<b>Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs</b>	Ūdens	<b>Bāzes krāsa</b>	Bezkrāsains
<b>Uzklāšanas t<sup>o</sup></b>	Min +5°C	<b>Iepakojums</b>	0,9L, 2,7L, 9L
<b>Žūšanas laiks</b>	4-24h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

