

Colorex



Utegrund Classic

Gruntskrāsa kokam ārdarbos

- Utegrund Classic ir želejveidīga gruntējuma krāsa, kas paredzēta nekrāsota koka virsmu gruntēšanai ārdarbos.
- Piemērota fasāžu, koka apdares paneļu, dārza mēbeļu, nožogojumu, durvju un logu rāmju un tml. galdniecības izstrādājumu krāsošanai ārdarbos.
- Lieto pirms krāsošanas ar apdares krāsām Storm, Solid, Titan.
- Izmanto uguns vai mitruma traipu izolēšanai uz koka virsmām iekšdarbos.
- Gruntējuma krāsa vienmērīgi nosedz virsmu. Tai piemīt laba iesūkšanās spēja un adhēzija ar virsmu.
- Krāsa veido matētu un viegli pārkrāsojamu virsmu.

Virsmas sagatavošana

- Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecās krāsas.
- Virsmu nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli. Pelējuma vietas nomazgāt šim nolūkam paredzētu mazgāšanas līdzekli.
- Atvērtas šuves vai dēļu galus piesūcināt ar Grundolja Classic vai Grundolja Aqua

Gruntēšana

- Utegrund Classic lietot neatšķaidītu.
- Ļoti sveķainas vai cietas koksnes gadījumā atšķaidīt Utegrund Classic ar 10-15% lakbenzīnu.
- Uzklāt ar cietu otu un rūpīgi iestrādāt virsmā.
- Īpaši uzsūcošas zāgētas koksnes gadījumā, virsmu gruntēt 2 reizes.
- Nekrāsot uz saulē uzkaršu virsmas! Lai lietotu pulverizatoru, Utegrund Classic atšķaidīt ar lakbenzīnu.

Brīdinājums! Kaitīgs ūdenī mītošajiem dzīvajiem organismiem. Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem! Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas! Aizliegts izliet kanalizācijā! Ja viela nokļuvusi mutē vai norīta, nekavējoties meklēt medicīniskā palīdzību un uzrādīt izstrādājuma iepakojumu vai tā marķējumu. Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu tikai bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Krāsa satur sensibilizējošas vielas. Var izraisīt alerģisku reakciju cilvēkiem, kuriem pret šīm vielām ir paaugstināts jutīgums. Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1) un 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija

Lietošana	Ārdabos	Patēriņš	4-7 m ² /l zāgēts koks, 7-12 m ² /l ēvelēts koks
Saistviela	Alkīds	Viskozitāte	26sek. SS-184115, 3 mm
Spīdums	10% matēts	Uzklāšanas metone	Ota, rullītis vai pulverizators
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Lakbezīns	Bāzes krāsa	Balta
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	10L
Žūšanas laiks	16-32h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

