

# Golvfārg HP/ Grīdas krāsa HP

Hagmans Golvfārg HP ir šķīdinātājus nesaturoša pigmentēta divkomponentu epoksīda krāsa pārklāšanai un krāsošanai plānā kārtā.

## PIELIETOJUMS:

Hagmans Golvfārg HP ir galvenokārt paredzēts izmantošanai kā virskārta plānās kārtas pārklājumiem/biezās kārtas krāsojumiem uz betona un cementa grīdām. Uzklāts vienā kārtā, Golvfārg HP nodrošina necaurlaidīgu un ķīmiski noturīgu virsmu. Uzklāšana ar patēriņu aptuveni 0.3 kg/m<sup>2</sup> nodrošina produkta kārtas biezumu apm. 220µm.

## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

**Bāzes materiāls:** Epoksīds  
**Cietinātājs:** Cycloaliphatic amino adduct  
**Relatīvais blīvums:** A 1.59 / B 1.05  
**Jaukts:** 1.44

## Sajaukšanas proporcijas:

A-comp. 80% no svara  
 B-comp. 20% no svara

**Materiāla patēriņš:** 0.3 kg/m<sup>2</sup> (apm. 3 m<sup>2</sup> uz kg) slānis apm. 220µm.

**Izlietošanas laiks:** 30 min.

**Sacietēšanas laiks:** Pa virsmu, kas ir apstrādāta ar Golvfārg HP, var staigāt aptuveni pēc 12 stundām. Nākamā kārtā jāuzklāj 24 stundu laikā (pēc 24 stundām virsma jānoslīpē līdz matētam stāvoklim). Hagmans Golvfārg HP sasniedz pilnu nodilumizturības pakāpi pēc 5-7 dienām.

**Sausais svars:** 100%.  
**Zemākā virsmas temp.:** +12°C  
**Spīduma pakāpe:** 90  
**Ugunsbīstamība:** ugunsdrošs  
**Difūzijas raksturojums:** ūdens tvaiku necaurlaidīgs  
**Atšķaidīšana:** Nedrīkst atšķaidīt  
**Derīguma termiņš:** 2 gadi

## SAGATAVOŠANA:

Jaunām cementa virsmām ir nepieciešams nogaidīt 3 nedēļas, lai tās pilnībā sacietē. Noņemiet cementa virslāni ar slīpēšanu vai strūklošanu.

Grīdas virsmai jābūt tīrai, attaukotai u.c. Pirms Golvfārg HP krāsas uzklāšanas, veco krāsu vai laku noņem un noslīpē matētu. Uz neapstrādātas cementa virsmas jāuzklāj Hagmans Häftprimer EP vai Hagmans Golvfārg EP-V.

## LIETOŠANA:

Abi komponenti ir labi jāsajauc un jāsamaisa.

Uzklāt ar out vai gumijas tepes lāpstiņu kombinācijā ar rullīti. Instrumentu tīrīšanu veikt ar šķīdinātāja palīdzību.

## Iepakojums:

38125 Golvfārg HP 9002 12kg (pasūtāms)  
 38135 Golvfārg HP 9003 12kg

## Krāsa:

Vidēji pelēks 9002  
 Gaiši pelēks 9003



<b>CE</b>	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 13813	
38135-002	
Bezšuvju grīdas segums izmantošanai iekštelpās (Sistēmas saskaņā ar produkta datu lapu - Golvfārg HP)	
Reakcija uz uguni	C <sub>fl</sub> -s1
Korozivo vielu izdalīšanās	SR
Ūdens caurlaidība	NPD
Nodilumizturība	NPD
Sāķeres spēks	B 2,0
Triecienizturība	≥IR4
Skaņas izolācija	NPD
Skaņas absorbācija	NPD
Siltumizturība	NPD
Ķīmiskā izturība	NPD

# Golvfärg HP (Floor paint HP)

## Product description:

Hagmans Golvfärg HP is a two-component solvent-free pigmented epoxy paint, for thin layer coating and painting.

## Range of application:

Hagmans Golvfärg HP is primarily intended as top coat for thin layer coating/ thick layer painting on concrete and cement floors. One layer Golvfärg HP gives a close and chemical resistance surface. An application of 0.3 kg/m<sup>2</sup> gives a layer of approx. 220µm.

## Technical data:

Base material: Epoxy

Hardener: Cycloaliphatic amino adduct

Specific

gravity: A-comp: 1.59

B-comp.: 1.05

Mixed: 1.44

Mixing

proportions: A-comp. 80 weight%

B-comp. 20 weight%

Material

consumption: 0.3 kg/m<sup>2</sup> (approx. 3 m<sup>2</sup> per kg) gives a layer of approx. 220µm.

Pot life: 30 min.

Curing timer: Golvfärg HP can be walked on after approx. 12 hours. Eventually further cover has to be performed within 24 hours (after 24 h the surface has to be sanded matt). Hagmans Golvfärg HP achieves full wear-strength after 5-7 days.

Lowest surface

temperature: +12°C

Gloss value: ca 90

Dry content: 100%

Fire hazard: No fire hazard

Diffusions

characteristics: Not permeable to water vapor

Dilution: Must not be diluted

Shelf life: 2 years

## Preparation:

New concrete floor must be allowed to cure for at least 3 weeks and be dry before coating work begins. Remove any cement skin by blasting or grinding. The surface must always be dry and free from dirt, oil etc. When over-coating existing paint or varnish, the surface must be sanded matt before applying Golvfärg HP. Loose paint or varnish must be removed before application. Untreated cement surfaces have to be primed with Hagmans Häftprimer EP or Hagmans Golvfärg EP-V.

## Directions for use:

The two components have to be mixed well before application on the floor surface. Apply with a paintbrush or rubber squeegee in combination with felt roller. Clean paintbrushes and other equipment acetone.

## Packs:

38125 Golvfärg HP 9002 12kg (to order)

38135 Golvfärg HP 9003 12kg

## Color:

Mid-grey 9002

Light-grey 9003



<b>CE</b>	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 13813	
38135-002	
Joint-free flooring for use indoors (System according to product sheet- Golvfärg HP)	
Reaction to fire	C <sub>fl</sub> -S1
Release of corrosive substances	SR
Water permeability	NPD
Wear resistance	NPD
Bond strenght	B 2,0
Impact resistance	≥IR4
Sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Thermal resistance	NPD
Chemical resistance	NPD