

Topplack PU 4020

PRODUKTA APRAKSTS:

Hagmans Topplack PU 4010 ir 1-komponenta, nodilumizturīga, caurspīdīga uretāna laka ar labu gaismas un spīduma noturību.

Uzmanību! Tikai profesionālai lietošanai.

PIELIETOJUMS:

Grīdas pārslām un “krāsaino smilšu” grīdas pārklājumu apstrādei (pārklāšanai), kā arī krāsoto ārtelpas grīdu pārklāšanai un tādu virsmu apstrādei, kur ir īpaši nepieciešams, lai pārklājums būtu noturīgs pret gaismas iedarbību. Norādījums! Darba temp. nedrīkst būt zemāka kā +5°C

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

Cietēšanas ilgums:

Aptuveni pēc 8 stundām pie grīdas temp. +15°C var uzklāt nākamo lakas slāni. Drošs lietošanai pēc 24 stundām. Virsma pilnībā gatava lietošanai pēc 5-7 dienām.

Minimālā cietēšanas temperatūra: + 5°C.

Spīdums: Aptuveni 90, spīdīgs

Ugunsbīstams: Nav uguns bīstams

Sausais svars: 50%

Materiāla patēriņš: Uz gludas virsmas, aptuveni 0,120L/1 kārtā, 1L/8m²

Uzglabāšanas laiks: 2 gadi

Krāsa: Caurspīdīgs

Iepakojums:

38531 1L

38533 5L

38535 10L

UZKLĀŠANA:

Hagmans Topplack PU 4020 var uzklāt ar otu vai rulli. Pamatnei jābūt tīrai un sausai. Produkts jāuzklāj divās kārtās. Apmēram pie 60% atmosfēras mitruma, nākamo kārtu var uzklāt pēc 8 stundām.

Ja nākamo kārtu nevar uzklāt līdz 18 stundām, tad laka ir jānoslīpētē matēta.

Var atšķaidīt ar Förtunning 450/2, kas ir piemērots arī instrumentu tīrīšanai.



Topplack PU 4020

Product Description:

Hagmans Topplack PU 4020 is a moisture-curing, single-component urethane varnish, with extremely good light-resistance and gloss-retention.

Range of Applications:

Over-coating of flake and coloured-sand coatings, outdoor floor paints and where there is a high requirement for light-resistance.

Technical Data:

Curing time at +15°C:	Approx. 8 hours before the next coat can be applied. The painted floor may be walked on after approx. 24 hours, and achieves full wear-strength after 5-7 days. NOTE! Lowest floor temperature +5°C.
Gloss value:	Approx. 90, high gloss
Fire risk:	Fire risk
Material consumption:	Approx. 0.120 lit./coat on smooth surface. 1 lit. covers approx. 8 m ² .
Shelf life:	2 years.
Dry content:	50%
Specific gravity:	1,0
Colour:	Clear

Application:

Hagmans Topplack PU 4020 can be applied by brush or roller. The substrate must be clean and dry. Should be applied in two coats. At approx. 60% atmospheric humidity, the next coat can be applied after 8 hours. If the subsequent coat cannot be applied before 18 hours, the varnish must be sanded matt. May be thinned with Förtnunning 450/2, which is also suitable for cleaning tools.

Packs:

Article number:
38531 1 lit.
38533 5 lit.
38535 10 lit.

