

Liniemaling 1K

1K līniju marķēšanas krāsa)

Hagmans Linjefārg 1K ir 1-komponenta krāsa līniju zīmēšanai uz poliuretāna/akrilāta bāzes. Tā paredzēta galvenokārt līniju zīmēšanai rūpniecībā un tirdzniecībā. To ir viegli izmantot, tā ir izturīga, ūdens tvaiku caurlaidoša, ar labu noturību pret gaismas iedarbību, kā arī ar labu spīduma noturību.

Paaugstinātu nodilumizturību un noturību pret dubļu iedarbību var pārklākot krāsojumu ar lakas kārtu, vēlams, ar Hagmans Klarlack EP-V vai Klarlack 1K.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

Pamata bāze: Poliuretāna/akrilāta bāzes

Materiālā patēriņš: Aptuveni 1L/10m²- 1kārtā

Difūzijas caurlaidība ūdens tvaikiem:
pie 2 kārtām, katra 0.1 l/m².

Relatīvais blīvums: 1.2

Sausais svars: Aptuveni 47 % no svara

Spīdums: Aptuveni 40 (puspīdīgs)

Žūšanas laiks:

Nogaidīt aptuveni 3h pirms nākamās kārtas uzklāšanas. Grīdu var izmantot pēc 12h. Savu galējo cietību virsmu ieguvusi pēc 5-7dienām. Zemākā darba temperatūra + 5°C.

Ugunsbīstamība: Nav uguns bīstams

Derīguma termiņš: 2 gadi

Produktu sargāt no sala!

SAGATAVOŠANA: Pamatnei jābūt tīrai un sausai, pirms krāsas uzklāšanas virsmu noslīpēt matētu.

UZKLĀŠANA: Uzklājiet ar otu vai rullīti; jāklāt divos slāņos. Nodrošiniet labu ventilāciju. Mitrums, kas pārsniedz 85%, var izraisīt matētu un svītrainu virsmu. Darbarīkus var tīrīt, izmantojot ūdeni. Zemākā darba temperatūra ir + 5 ° C.

Iepakojums:

1 L, 4 L

Krāsas: Tuvākais NCS ir:

Dzeltens: S0560-Y

Sarkans: S1580-Y90R

Balts: S0500-N





Line Paint 1K

Hagmans Linjefärg 1K (1-comp line paint) is primarily intended for industrial and trade painting of lines.

It is an easy-to-use, durable, diffuse-open, water-borne paint with good light and gloss durability; based on polyurethane/acrylate. Extra good durability and dirt resistance can be achieved by adding a coat of lacquer to the paint, preferably Hagmans Klarlack EP-V or Klarlack 1K (1-comp).

Technical data

Base: Polyurethane/acrylate
Diffusion permeable to water vapour
characteristics: at 2 coats, each 0.1 l/m²
Specific gravity: 1.2
Curing time: Allow approx. 3 hours curing time before next coat.
The floor may be brought into use after 12 hours. Full wear strength 5–7 days

Lowest surface

temperature: + 5°C

Gloss value: Approx. 40 (half gloss)

Fire hazard: No fire hazard

Material 1litre covers

consumption: approx. 10m²/ coat.

Shelf life: 2 year. Store protected from frost.

Dry content: Approx. 47 % by weight

Preparation: The substrate must be clean, dry and grinded matt.

Application: Apply with a paintbrush or roller; should be applied in two layers. Provide good ventilation. Humidity exceeding 85 % may result in a matt and streaked surface. Brushes and other equipment can be cleaned using water. Lowest surface temperature is +5°C.

Packaging: 1 L, 4 L

Colours:

Closest NCS is:

Yellow: S0560-Y

Red: S1580-Y90R

White: S0500-N

