



FOR GOOD REASONS

panDOMO[®] SP-GS

Zīdaini spīdīgs impregnēšanas līdzeklis

Plēvi veidojošs, ūdens bāzes impregnēšanas līdzeklis.

- Zīdaini spīdīgs.
- Neslīdošs.
- Izturīgs pret traipiem.
- Nodilumizturīgs.
- Izturīgs pret skrāpējumiem.



Reg. No. 37344

Manufacturer
with certified quality system
as per DIN EN ISO 9001

panDOMO® SP-GS

Zīdaini spīdīgs impregnēšanas līdzeklis

Lietošana:

Iekšējās.

Plēvi veidojošs akrila-vaska impregnēšanas līdzeklis uz ūdens bāzes.

PANDOMO SP-GS zīdaini spīdīgs impregnēšanas līdzeklis, noslēdzošās aizsarg kārtas iegūšanai PANDOMO grīdas sistēmām, kas ir ieeļļotas ar PANDOMO SP-SL akmens eļļu vai impregnētas ar PANDOMO SP-PS ūdens poliuretāna impregnēšanas līdzekli.

Ar PANDOMO® SP-SL akmens eļļu apstrādātas grīdas virsmas vispirms jāgruntē ar PANDOMO® SP-F grunti poru aizpildīšanai.

Īpašības:

- Ar pretslīdes iedarbību
- Pārklājums nodrošina īslaicīgu aizsardzību pret šķīdriem
- Nodilumizturīgs
- Zīdains spīdums

PANDOMO® SP-GS uz virsmas veido zīdainu spīdumu.

Uzklāšana:

PANDOMO® SP-GS zīdaini spīdīgs impregnēšanas līdzekli var uzklāt tikai uz sacietējuša PANDOMO® SP-F grunts (vismaz 4 stundu žūšanas laiks pie + 20 ° C) vai uz absolūti sausām virsmām, kas nogruntētas ar PANDOMO® SP-PS (vismaz 12 stundu žūšanas laiks pie + 20 ° C). PANDOMO® SP-GS zīdaini spīdīgs impregnēšanas līdzeklis ir jālieto neatšķaidīts un jāklāj viendabīgi plānā kārtā ar aitādas tīrītāju (raķeļa tipa). Neslaukiet jau nožuvušu produktu. Izvairieties no peļķu veidošanas.

Piezīme:

Nejauciet PANDOMO® SP-GS ar citiem kopšanas un tīrīšanas šķīdriem. To nevar izmantot arī periodiskai tīrīšanai. Nestaigājiet pa grīdu un neslaukiet to, kad tā vēl ir mitra. Tīriet instrumentus tūlīt pēc lietošanas ar ūdeni. Pilnībā gatava lietošanai tikai pēc akmens eļļas nožūšanas attiecīgi PU hermētiķis pēc 5-7 dienām (atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem).

Regulāra tīrīšana un apkope:

Regulāru tehniskās apkopes tīrīšanu var veikt, izmantojot PANDOMO® SP-CR apkopes un remonta tīrīšanas līdzekli.

Vispirms notīriet netīrumus un smiltis, izmantojot slotu vai putekļsūcēja birsti.

Atšķaidiet PANDOMO® SP-CR proporcijā apm. 50 ml uz 8 litri ūdens.

Vispārīgas piezīmes:

Pirmajās dienās izvairieties no intensīvas mehāniskās slodzes. Tā rezultātā grīda kalpos daudz ilgāk. Lūdzu, ievērojiet tīrīšanas gadījumā ar PANDOMO® SP-BC žūšanas laiku. Pirms PANDOMO® SP-SL akmens eļļas un PANDOMO® SP-GS zīdāini spīdīga pārklājuma uzklāšanas grīdai jābūt absolūti sausai.

Drošības un atkritumu utilizēšanas noteikumi:

Saskarsmē ar acīm: skalot ar ūdeni, ieskaitot zem plakstiņiem.

Saskarē ar ādu: Piesardzības nolūkos nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Pie norīšanas: Izskalojiet muti ar ūdeni un dzeriet daudz ūdens. Ja iespējams, izvairieties no vemšanas. Ja nepieciešams, konsultējieties ar ārstu.

Apstākļi, no kuriem jāizvairās: nepakļaujiet temperatūrai virs + 35 ° C.

Sargāt no bērniem.

Izmetiet saturu / tvertnes saskaņā ar vietējiem / reģionālajiem / valsts / starptautiskajiem noteikumiem.

Zīdaini spīdīgs impregnēšanas līdzeklis

Tehniskie dati, balstoties uz ARDEX Kvalitātes Standartiem:

Patēriņš:	apm. 40-50 ml/m ²
Blīvums:	apm. 1,0 g/cm ³
pH vērtība:	apm 8,5
Šķīdība ūdenī:	pilnīga
Iestrādes temperatūra:	+ 15°C – +25°C (Virsmas temperatūra. Laicīgi izslēdziet grīdas apkuri).
Žūšanas laiks:	Virsmā izžūst apm 30 minūšu laikā. Pēc apm. 2 – 3 stundām pa virsmu var uzmanīgi staigāt. Pēc 2 – 5 dienām virsmā pilnībā pakļaujama slodzēm. Zemākā temperatūrā žūšanas laiks pagarinās.
Iepakojums:	5 l plastmasas kannās
Uzglabāšana:	apm. 12 mēneši sausā telpā, neatvērtā ražotāja iepakojumā.

Mēs uzņemamies garantiju mūsu produktu nevainojamai kvalitātei. Mūsu apstrādes ieteikumi ir balstīti uz izmēģinājumiem un praktisko pieredzi; tos tomēr var uzskatīt tikai par vispārīgiem ieteikumiem bez kvalitātes garantijas, jo mums nav ietekmes uz darba vietas nosacījumiem un darba izpildi. Dažādu valstu noteikumi atkarībā no vietējiem standartiem, būvniecības noteikumiem vai nozāres vadlīnijām var ietvert atsevišķas uztādīšanas rekomendācijas.