



## Betosil

Ūdens bāzes matēta fasādes krāsa minerālām virsmām.

Betosil satur silikona piedevu, kas atgrūž ūdeni. Augsta segtspēja. Var izmantot bez gruntskrāsas. Tā ir "elpojoša", paredzēta minerālām virsmām ārdarbos. Piemērots apmetuma, betona, cementa plākšņu, ķieģeļa fasāžu, kā arī dažādu citu minerālu virsmu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos.

- Krāsai ir ļoti laba virsmas segtspēja, kas ļauj to uzklāt plānā kārtā, nodrošinot virsmai labu ūdens tvaika caurlaidību
- Betosil krāsa ļauj minerālā virsmā esošajiem sāļiem izkļūt no virsmas caur krāsas plēvi.
- Krāsa satur biocīdu, kas aiztur aļģu un sūnu veidošanos uz virsmas.
- Tāpēc tā lietojama arī dažādu problemātisku virsmu gadījumā, piemēram, vecu māju pagrabstāvu iekšsienām, veciem, bieziem mūriem, eku pamatiem, Var izmantot ar silikāta krāsām nokrāsotām virsmām un citur.

### Virsmas sagatavošana

- Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecās krāsas, ja nepieciešams, nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli.
- Ja virsma krāsota ar blīvu alkīda krāsu, veco krāsu noņemt pilnībā. Blīvas alkīda krāsas neļauj ūdens tvaikiem izgarot no virsmas un var izraisīt virsmas un konstrukcijas bojāšanos.
- Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai. Nestrādāt, ja gaisa temperatūra ir zem +5°C vai pie mitruma virs 80%.

### Uzklāšana

- Betosil krāsot ar rullīti, otu vai pulverizatoru divas reizes. Censties krāsu neuzklāt pārāk biežā kārtā, pārāk bieža krāsas kārtā samazina virsmas "elpošanu".

**Veselības un vides aizsardzība.** Betosil nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

**Uzmanību!** Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) un 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Var izraisīt alerģisku reakciju.

#### Tehniskā informācija

<b>Lietošana</b>	Iekšdarbos/ārdarbos	<b>Patēriņš</b>	5-8 m <sup>2</sup> /l atkarībā no virsmas
<b>Saistviela</b>	Akrils/silikons	<b>Viskozitāte</b>	165 cP, viegli želejveida
<b>Spīdums</b>	3% pilnīgi matēta	<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota, rullis vai pulverizators
<b>Blīvums</b>	1,44kg/l	<b>Sausais atlikums</b>	40% no tilpuma
<b>Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs</b>	Ūdens	<b>Bāzes krāsa</b>	A/C bāze
<b>Uzklāšanas t<sup>o</sup></b>	Min +5°C	<b>Iepakojums</b>	2,7L, 9L
<b>Žūšanas laiks</b>	2-4h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

