

Colorex



Colorex

Caurspīdīga krāsa koka virsmām ārdarbos

Colorex ir caurspīdīga, pusmatēta ūdens bāzes krāsa koka virsmu krāsošanai ārdarbos. Colorex galvenokārt izmantojama tonēta dabīgos koksnes toņos. Piemērota baļķu, zāgētu un ēvelētu koku virsmu krāsošanai un noslēguma apstrādei. Īpaši piemērota gulbūvju apdarei. Piešķir kokam caurspīdīgu, dabīgu izskatu un akcentē koka dabīgo struktūru. Colorex sniedz aizsardzību pret UV satiem un aizkavē mitruma iesūkšanos. Satur pretpelējuma piedevas.

Virsmas sagatavošana

- Ar caurspīdīgām krāsām krāsotas virsmas notīrīt vai nomazgāt no putekļiem, nolobījušos krāsu vislabāk notīrīt ar drāšu birsti.
- Pelējuma vietas nomazgāt ar šim nolūkam paredzētu mazgāšanas līdzekli.
- Atvērtas šuves vai dēļu galus, pirms tonētas Colorex krāsas uzklāšanas, jāpiesūcina ar bezkrāsainu krāsu.

Krāsošana

- Pirms krāsošanas, produktu kārtīgi samaisīt.
- Uzklāt plānā kārtiņā ar cieto otu. Jāņem vērā, ka krāsas caurspīdīgums un toņa piesātinātums atkarīgs no uzklāto kārtu daudzuma.
- Lai panāktu vienmērīgu, caurspīdīgu klājumu, pirms tonētas krāsas uzklāšanas, kā grunts krāsu uzklāt bezkrāsainu Colorex. Censties uzklāt vienmērīgi, izvairīties no krāsas kārtu pārklāšanās.
- Nekrāsot uz saulē uzkaršušas koksnes – krāsa izžūs pārāk ātri un nepaspēs iesūkties virsmā.
- Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai. Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.
- !Pievērsiet uzmanību, krāsa kļūs tumšāka, ja tiks uzklāti vairāki slāņi.

Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1) un 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija

| | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lietošana | Iekšdarbos/Ārdabos | Patēriņš | 5-8 m ² /l zāgēts koks, 7-12 m ² /l ēvelēts koks |
| Saistviela | Alkīds/akrils | Viskozitāte | 200 cP |
| Spīdums | 25-35%, pusmatēta | Uzklāšanas metone | Ota |
| Bļivums | 1kg/l | Sausais atlikums | 21% no tilpuma |
| Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs | Ūdens | Bāzes krāsa | Bezkrāsaina, tonējama |
| Uzklāšanas t^o | Min +5°C | Iepakojums | 0,9L, 2,7L, 9L |
| Žūšanas laiks | 6-12h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma | Uzglabāšanas laiks | Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.) |

