



Klassik 30

EĻĻa koka virsmām ārdarbos

Klassisk 30 ir caurspīdīga, bezkrāsaina eĻĻ uz šķīdinātāja bāzes, kas paredzēta koka virsmu piesūcināšanai ārdarbos.

- Lietojama visām koka šķirnēm.
- Aizsargā koku no mitruma, neīrumiem, pūšanas un pelēšanas, kā arī samazina koka virsmas plaisāšanu.
- EĻĻas pamatā ir linēĻĻa, kas nodrošina ļoti labu iesūķšanos koka virsmā.
- Piemērota dārza mēbeĻĻu, terašu, balkonu, margu, trepju, nožogojumu, laivu un laivu piestātņņu, durvju, guĻĻbūvju un tml. koka izstrādājumu apdarei.

Virsmas sagatavošana

- Virsmai jābūt tīrai un sausai (koksnes mitrums zem 14%).
- Pelējuma vietas nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli.

EĻĻošana

- Uzklāt ar otu vai sūkli.
- EĻĻai ir jāiesūcas virsmā neveidojot plēvi.
- Vietas, kur eĻĻa nav iesūkusies, jānotīra ar lupatiņu, kas samērcēta lakbenzīnā.
- Sezonas laikā virsmas eĻĻošānu atkārtot vairākas reizes. Ļpaši rūpīgi apstrādāt dēĻĻu galus un savienojumu vietas.
- Nav ieteicams lietot eĻĻu koksnes piesūcināšanai pirms krāsošanas.

Brīdinājums! Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību. Atbrīvojoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Satur 4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons.

Tehniskā informācija

Lietošana	Ārdabos	Patēriņš	4-7 m ² /l zāģēts koks, 7-12 m ² /l ēvelēts koks
Saistviela	Alkīds, LinēĻĻa	Viskozitāte	20sek. SS-184115, 3 mm
Spīdums	Atkarīgs no virsmas	Uzklāšanas metone	Ota vai sūklis
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Lakbezīns	Bāzes krāsa	Bezkrāsains
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	1L, 3L, 10L
Žūšanas laiks	6-24h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

