



Klenod

Augstas kvalitātes lakkrāsa / emalja

Colorex Klenod ir izteikti eleganta poliuretāna un akrila bāzes krāsa iekštelpām.

Klenod ir pieejama 3 dažādās spīduma pakāpēs: 15 pusmatēta / 40 pusspīdīga / 70 spīdīga - visi ir vienādas kvalitātes. Klenod veido elegantu un izturīgu virsmu, ideāli piemērota durvju, logu rāmju, mēbeļu, koka detaļu un paneļu krāsošanai. Ir ļoti labas uzklāšanas īpašības, sniedz gludu virsmu, kas ir izturīga pret mazgāšanu un nodilumu, ilgstoši saglabā skaistu apdarsa pārklājumu.

Klenod tiek ražota Zviedrijā un tonējama Colorex Mix tonēšanas sistēmā.

Krāsošanas:

- Vienmēr izlasiet instrukciju, kas norādīta uz produkta etiķetes. Ir svarīgi izvēlēties piemērotus darba instrumentus un rūpīgi veikt virsmas sagatavošanu pirms krāsošanas darbiem.
- Virsmai ir jābūt tīrai, lai veidotos laba saķere. Tai pirms krāsošanas ir jābūt sausai un bez putekļiem. Nomazgājiet, noskalojiet un ļaujiet tai nožūt.
- Krāsu pirms krāsošanas kārtīgi samaisīt.
- Ievērojiet piemērotu darba temperatūru. Gaisa un virsmas temp. nevar būt zemāka par + 5°C.
- Pirms krāsošanas uzsākšanas, pareizi aizsargājiet grīdu un mēbeles.
- Uzklāj ar otu vai piemērotu krāsas rullīti. Nedaudz atšķaidot ar ūdeni, to var arī uzklāt, izsmidzinot.

Pēc krāsošanas:

- Pirms tīrīšanas noskalojiet darbarīkus ar ūdeni un ar maigu tīrīšanas šķidrumu rūpīgi noslaukiet darba instrumentus.
- Pēc lietošanas rūpīgi noslēdziet krāsas iepakojumu un noturiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Šķidrās atliekas nedrīkst izliet kanalizācijā, bet tās jāutilizē speciāli tam paredzētās vietās.

Tīrīšana:

- Lai notīrītu virsmu, izmantojiet mitru lupatu un, iespējams, nedaudz tīrīšanas šķidrumu. Nelietojiet spirta bāzes šķidrumus uz krāsotas vai lakotas virsmas.

Tehniskā informācija

Pielietošana	Iekšdarbiem	Mazgāšanas izturība	> 10 000 cikli
Saistviela	Akrils	Ugunsdrošība	Uguns drošs
Spīdums	15 / 40 / 70	Uzglabāšanas laiks	2 gadi, neatvērtā tarā, sargāt no sala
VOC-Category	(Cat A/e): 130 g/l (2010)	Min. darba temp.	Min. +5°C
Darbarīku tīrīšana	Ūdens	Patēriņš	6-10 m ² /L.
Atšķaidīšana	Ūdens	Uzklāšana	Ota, rullītis un (atšķaidot) izsmidzināšana
Žūšanas laiks	Pēc 2h var pieskarties, 12h var pārkrāsot, 72-96h pilnībā nožuvis	Iepakojums	0,9L, 2,7L

