



Lyster

Tonējama, daļēji sedzoša, šķīdinātāju bāzes beice - kokam ārdarbos

Lyster ir viegli želejveidīga, puscaurspīdīga krāsa, kas piemērota koka virsmu krāsošanai. Piemērota fasāžu, koka apdares paneļu, guļbūvju, dārza mēbeļu, nožogojumu, durvju un logu rāmju kā arī koka izstrādājumu krāsošanai ārdarbos. Izmantojot Lyster, var aizsargāt koksni no mitruma kaitīgās ietekmes izmainīt koksnes toni, pilnībā saglabājot redzamu koksnes struktūru. Krāsu ieteicams lietot ietonētu dažādos toņos. Nodrošina UV staru aizsardzību.

Virsmas sagatavošana

- Agrāk krāsotas virsmas jāattīra no vecās krāsas.
- Ar caurspīdīgām krāsām krāsotas virsmas notīrīt vai nomazgāt no putekļiem.
- Pelējuma vietas nomazgāt ar šim nolūkam paredzētu mazgāšanas līdzekli.
- Atvērtas šuves vai dēļu galus, pirms tonētas Lyster uzklāšanas, jāpiesūcina ar bezkrāsainu krāsu.

Krāsošana

- Lai labi varētu piesūcināt koksni, Lyster uzklāt plānā kārtā ar cietu otu. Katru nākamo kārtu krāsot nākošajā dienā. Jāņem vērā, ka krāsas caurspīdīgums un toņa piesātinātums atkarīgs no uzklāto kārtu daudzuma!
- Lai panāktu gaišu, caurspīdīgu klājumu, tad pirms tonētas krāsas uzklāšanas, kā grunts krāsu uzklāt bezkrāsainu Lyster. Censties uzklāt vienmērīgi, izvairīties no krāsas kārtu pārklāšanās.
- Nekrāsot uz saulē uzkarsušas koksnes – krāsa izžūs pārāk ātri un nepaspēs iesūkties virsmā.

Krāsošanas nosacījumi

- Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai. Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.
- Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Brīdinājums! Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi, lūdziet medicīniskā palīdzību. Atbrīvojoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Satur 2-butanona oksīms, 2-oktil-2H-isotiazol-3-onu, 4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija			
Lietošana	Ārdarbos	Patēriņš	4-7 m ² /l zāgēts koks, 7-12 m ² /l ēvelēts koks
Saistviela	Alkīds, alkīda eļļa	Viskozitāte	40 cP, viegli želejveida
Spīdums	Atkarīgs no virsmas	Uzklāšanas metone	Ota, rullis vai pulverizators
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Lakbezīns	Bāzes krāsa	Bezkrāsaina, tonejama
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	0,9L, 2,7L, 9L
Žūšanas laiks	24-48h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

