



PROJEKT 25

Pusmatēta ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem mitrās iekštelpās

Projek 25 ir augstas nodilumizturības, ūdensizturīga un mazgājama ūdens bāzes krāsa sienu un griestu krāsošanai mitrās iekštelpās. Īpaši radīta betona, apmetuma, ģipškartona, kokšķiedras plākšņu, stikla šķiedras tapešu krāsošanai telpās, kur nepieciešama īpaši noturīga virsma. Pielietojama vannas istabām, mazgāšanas telpām, virtuvēm, ražošanas telpām, medicīnas iestādēm un pārtikas pārstrādes uzņēmumiem. Noturīga pret īpaši stipriem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.

- Krāsa ir ātri žūstoša, viegli uzklājama, nešļakstās krāsojot, ļauj ātri krāsot lielus laukumus
- Tai piemīt laba adhēzija ar virsmu
- Satur pretpelējuma piedevas
- Teicama adhēzija ar iepriekš krāsotām un problemātiskām virsmām

Virsmas sagatavošana

- No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu, krīta vai kaļķa krāsu. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špakelēt virsmu ar kvalitatīvu špakeltepi. Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai un sausai.
- Porainas apmetuma un betona virsmas ieteicams gruntēt ar dziļumgrunti Micro vai Projekt Primer.

Uzklāšana

- Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt
- Pirmās kārtas uzklāšanai krāsu ieteicams atšķaidīt ar ūdeni līdz 10%
- Krāsot ar otu, rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 1-3 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt.
- Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%
- No darbarīkiem izstrādāt atlikušo krāsu un mazgāt ar ūdeni pirms krāsa nožuvusi.
- Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas pēc krāsošanas jāpaietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, virsmu tīra viegli ar birsti, lupatu vai sūkli.

Veselības un vides aizsardzība. PROJEKT 25 nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija

Lietošana	Iekšdarbos	Patēriņš	8 m ² /l atkarībā no virsmas
Saistviela	Stirolakrils	Noturība pret mitru berzi	1.klase, SFS-EN 13300, >10000 cikli (ISO 11998)
Spīdums	25-30% pusmatēta	Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai pulverizators
Blīvums	1,4kg/l	Sausais atlikums	40% no tilpuma
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens	Bāzes krāsa	A/C bāze, tonējama
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	0,45L, 0,9L, 2,7L, 9L
Žūšanas laiks	2-4h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

