

# Colorex



## PROJEKT 4

Pilnīgi matēta krāsa iekšdarbos uz ūdens bāzes

Augstas kvalitātes akrila – lateksa krāsa, paradzēta sienām un griestiem, sausās un mitrās telpās (gaitenā, virtuvēs, vannas istabās, noliktavu telpās, skolās, rūpniecības telpās, sabiedriskās telpās un citur.)

Izmantojama apmetuma, betona, ķieģeļu, ģipškartona un reljefo akrila, vinila un stikla auduma tapešu, kā arī kokšķiedru un kokskaidu plašu virsmu krāsošanai.

- Krāsa ir ātri žūstoša, viegli uzklājama, nešļakstās krāsojot, ļauj ātri krāsot lielus laukumus
- Tai piemīt laba adhēzija
- Projekt 4 piešķirts Ziemeļvalstu ekomarķējums

### Virsmas sagatavošana

- No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu, krīta vai kaļķa krāsu. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi.
- Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai un sausai.
- Porainas apmetuma un betona virsmas ieteicams gruntēt ar Micro vai Projekt Primer.

### Uzklāšana

- Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt
- Krāsot ar otu, rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 1-2 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt.
- Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%
- No darbarīkiem izstrādāt atlikušo krāsu un mazgāt ar ūdeni pirms krāsa nožuvusi.

**Veselības un vides aizsardzība.** PROJEKT 4 nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

**Uzmanību!** Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija			
<b>Lietošana</b>	Iekšdarbos	<b>Patēriņš</b>	8 m <sup>2</sup> /l atkarībā no virsmas
<b>Saistviela</b>	Stirolakrils	<b>Noturība pret mitru berzi</b>	1.klase, SFS-EN 13300, (ISO11998)
<b>Spīdums</b>	4 dzīji matēta	<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota, rullis vai pulverizators
<b>Blīvums</b>	1,4kg/l	<b>Sausais atlikums</b>	39% no tilpuma
<b>Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs</b>	Ūdens	<b>Bāzes krāsa</b>	A/C bāze, tonējama
<b>Uzklāšanas t<sup>o</sup></b>	Min +5°C	<b>Iepakojums</b>	0,45L, 0,9L, 2,7L, 9L
<b>Žūšanas laiks</b>	1-3h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	<b>Uzglabāšanas laiks</b>	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

