



Projekt Primer

Gruntējuma krāsa iekšdarbiem

Projekt Primer ir augstas kvalitātes ūdens bāzes gruntējuma krāsa sienām un griestiem sausās iekštelpās, kuras paredzētas krāsot ar ūdens bāzes krāsām. Krāsa speciāli radīta profesionāļiem, viegli uzklājama, nešļakstās krāsojot, ļauj ātri krāsot lielus laukumus. Pielietojama betona, apmetuma, ģipškartona, kokšķiedras plākšņu, stikla šķiedras un krāsojamo tapešu gruntēšanai iekšdarbos.

- Gruntējuma krāsai ir ļoti laba segtspēja un aizpildīšanas spēja, tāpēc tā nodrošina virsmas krāsai vienmērīgu spīdumu pat pārkrāsojot vienu reizi.
- Sagatavo vienmērīgu virsmu apdares krāsas uzklāšanai
- Samazina apdares krāsas patēriņu

Virsmas sagatavošana

- No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu, krīta vai kaļķa krāsu. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteļtepi. Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai un sausai.

Uzklāšana

- Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt, ja nepieciešams nedaudz atšķaidīt ar ūdeni.
- Krāsot ar otu, rullīti. Atkārtoti krāsot pēc 1-2 stundām.
- Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%
- No darbarīkiem izstrādāt atlikušo krāsu un mazgāt ar ūdeni pirms krāsa nožuvusi.

Veselības un vides aizsardzība. Projekt Primer nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija			
Lietošana	Iekšdarbos	Patēriņš	5-9 m ² /l atkarībā no virsmas
Saistviela	Stirolakrils	Noturība pret mitru berzi	2.klase, SFS-EN 13300, (ISO 11998)
Spīdums	2-3% pilnīgi matēta	Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai pulverizators
Blīvums	1,4kg/l	Sausais atlikums	40% no tilpuma
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens	Bāzes krāsa	A bāze
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	0,9L, 2,7L, 9L
Žūšanas laiks	1-2h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

